

## DEM801

---

**MATERIAL TABLE**  
**MATERIALENTABEL**  
**TABLE DES MATÉRIAUX**  
**LISTA DE MATERIALES**  
**MATERIALTABELLE**  
**TABELA MATERIAŁÓW**  
**LISTA DE MATERIALES**

ENGLISH	2
NEDERLANDS	3
FRANCAIS	4
ESPAÑOL	5
DEUTSCH	6
POLSKI	7
INGLÊS	8



# ENGLISH

WOOD		
<b>M1</b>		
Abachi	Abura	Pear wood
Black afara	Parana pine	Beech
Dabema	Ebony	Ash
Yellowheart	Ash – American	Ash – Japanese
Limba	Hickory	Ipe
Iroko	Small-leaved lime	Mockernut hickory
Niangon	Niove	Okoume
Rosewood	Rio rosewood	Common beech
Red oak	Teak	Willow
White oak	Cedar	Board
Agba	Maple	Alder
Patagonian cypress	Purpleheart	Andiroba
Aspen	Balsa	Basralocus
	Ebiara	Birch
Logwood	Juniper	Beech – European
Hornbean	Hornbean white	Campeachy
Aiele	Kapok	Douka
Douglas fir	Oak	Oak holm
Emien	Alder – red, black	Ash
Yellow birch		Izombe
Guanandi	Jarrah	Elm
Karri	Chestnut – sweet, red	African mahogany
<b>M2</b>		
Cherry wood	Kosipo	Larch
Limba	Mahogany	Cherry mahogany
Meleze	Poplar	Plum wood
Pine	Red sandalwood	Elm
Maritime pine	English oak	Durmast oak
Walnut	Western red cedar	White maple
White birch	White beech	White poplar
Swiss pine	Common aspen	Damson wood
Cypress – red	Fibre board	Paper
Wood fibre insulating board	Kauramin particle board	Wood fibre hardboard
Textiles		
<b>M3</b>		
Afrormosla	Rubber tree	Imbuia
Kokrodua	Niove bidinkala	Tola – red
Cork	Melamine particle board	Phenolic resin particle board
<b>M4</b>		
Concrete		

# NEDERLANDS

HOUT		
<b>M1</b>		
Abachi	Abura	Peren
Framiré	Parana pine	Beuk
Dabéma	Ebben	Essen
Pau Amarello	Essen - Amerikaans	Essen - Japans
Limba	Carya	Ipé
Iroko	Winterlinde	Carya tomentosa
Niangon	Niové	Okoumé
Pallisander	Rio palissander	Gewone beuk
Amerikaanse rode eik	Teak	Wilg
Amerikaanse witte eik	Ceder	Plaat
Tola	Esdoorn	Elzen
Cipres	Purperhart	Andiroba
Ratelpopulier	Balsa	Basralocus
	Ebiara	Berk
Blauwhout	Jenever	Beuk - Europees
Haagbeuk	Witte haagbeuk	Blauwhout
Aiélé	Kapok	Douka
Europese Douglas	Eik	Steeneik
Emien	Elzen - rood, zwart	Essen
Canadese berk		Izombé
Guanandi	Jarrah	Olmen
Karri	Tamme kastanje	Afrikaans mahonie
<b>M2</b>		
Kersen	Kosipo	Lariks
Limba	Mahonie	Kersen mahonie
Lorken	Populier	Pruimen
Den	Rood sandel	Iepen
Frans grenen	Zomereik	Wintereik
Walnoot	Western red cedar	Esdoorn
Witte berk	Witte beuk	Zilverpopulier
Alpenden	Gewone ratelpopulier	Kwets
Cipres - rood	Karton	Papier
Houtvezel isolatieplaat	Kauramin-spaanplaat	Harde houtvezelplaat
Textiel		
<b>M3</b>		
Afrormosla	Rubberboom	Imbuia
Kokrodua	Niové bidinkala	Tola
Kurk	Gemelamineerde spaanplaat	Fenolhars spaanplaten
<b>M4</b>		
Beton		

## FRANCAIS

BOIS		
<b>M1</b>		
Abachi	Abura	Poirier
Fraké	Pin de Parana	Hêtre
Dabéma	Ebène	Frêne
Pau Amarelo	Frêne - américain	Frêne - japonais
Limba	Carya	Orme
Iroko	Tilleul à petites feuilles	Carya tomentosa
Niangon	Niové	Okoumé
Palissandre	Palissandre de Rio	Hêtre commun
Chêne rouge d'Amérique	Teck	Saule
Chêne blanc d'Amérique	Cèdre	Panneau
Tola	Erable	Aulne
Cyprès de Patagonie	Amarante	Andiroba
Tremble	Balsa	Angélique
	Ebiara	Bouleau
Bois de campêche	Genévrier	Hêtre - Européen
Charme	Charme blanc	Campêche
Aiele	Kapok	Douka
Douglas	Chêne	Chêne vert
Emien	Aulne - rouge, noir	Frêne
Bouleau jaune		Izombé
Calophylle du Brésil	Jarrah	Orme
Karri	Châtaignier	Acajou d'Afrique
<b>M2</b>		
Cerisier	Kosipo	Mélèze
Limba	Acajou	Cerisier acajou
Mélèze	Peuplier	Prunier
Pin	Santal rouge	Orme
Pin noir	Chêne pédonculé	Chêne rouvre
Noyer	Cèdre rouge de l'Ouest	Erable blanc
Bouleau blanc	Hêtre blanc	Peuplier blanc
Pin des Alpes	Tremble commun	Quetsche
Cyprès - rouge	Carton	Papier
Panneau isolant en aggloméré	Panneau d'agglomérés en résine phénolique	Plaque en aggloméré
Textile		
<b>M3</b>		
Afrormosia	Hévéa	Imbuia
Kokrodua	Niové bidinkala	Tola
Liège	Panneau d'agglomérés en mélamine	Panneau d'agglomérés en résine phénolique
<b>M4</b>		
Béton		

# ESPAÑOL

MADERA		
<b>M1</b>		
Abachi	Abura	Peral
Framiré	Pino Paraná	Fagus
Dabema	Ébano	Fraxinus
Yellowheart	Fraxinus americana	Fraxinus japónica
Limba	Carya	Ipé
Iroko	Tilia cordata	nogal americano
Niangon	Niové	Okoumé
Rosewood	Dalbergia nigra	Haya común
Roble rojo americano	Teca	Salix
Roble blanco americano	Cedrus	placa
Agba	Arce	Alnus
Alerce patagónico	Peltogyne purpurea	Carapa guianensis
Aspen	Balsa	Basralocus
	Ebiara	Betula
Palo de tinte	Juniperus	Haya común
Carpe	Carpe blanco	Campeachy
Aiele	Ceiba	Douka
Pino Oregón	Roble	Encina
Emien	Aliso rojo	Fraxinus
Abedul amarillo		Izombe
Guanandi	Eucalyptus marginata	Olmo
Eucalyptus diversicolor	Castanea	Khaya senegalensis
<b>M2</b>		
cerezo	Kosipo	Larix
Limba	Caoba	Caoba cerezo
Alerce europeo	Álamo	Plum wood
Pino	Sándalo rojo	Olmo
Pino marítimo	Roble común	Roble del invierno
Nogal	Árbol de la vida gigante	Arce plateado
Betula papyrifera	Haya blanca	Álamo plateado
Pino cembro	Álamo temblón	Ciruele silvestre
Ciprés - rojo	Cartón	Papel
Tablero de fibra de madera	conglomerado Kauramin	Tablex
Tejido		
<b>M3</b>		
Afrormosla	Árbol del caucho	Imbuia
Kokrodúa	Niove bidinkala	Tola
Corcho	Conglomerado melamina	Conglomerado resina fenol-formaldehído
<b>M4</b>		
Hormigón		

# DEUTSCH

HOLZ		
<b>M1</b>		
Abachi	Abura	Birnenholz
Black afara	Brasilkiefer	Buchen
Dabema	Ebenholz	Esche
Yellowheart	Weiß-Esche	Langspitzige Esche
Limba	Hickory	Ipe
Iroko	Winterlinde	Carya tomentosa
Niangon	Niove	Okoumé
Rosenholz	Rio-Palisander	Rotbuche
Roteiche	Teak	Weide
Amerikanische Weiß-Eiche	Zedern	Platine
Agba	Ahorne	Erlen
Patagonische Zypresse	Purpleheart	Carapa guianensis
Aspen	Balsa	Basralocus
	Ebiara	Birken
Blutholz	Wacholder	Rotbuche
Hainbuche	Weißbuche	Campeachy
Aiele	Kapok	Douka
Douglastanne	Eiche	Steineiche
Emien	Rot-Erle	Esche
Gelb-Birke		Izombe
Guanandi	Eucalyptus marginata	Ulme
Karri	Kastanien	Afrikanisches Mahagoni
<b>M2</b>		
Kirschholz	Kosipo	Lärchen
Limba	Mahagoni	Mahagoni Kirsch
Europäische Lärche	Pappel	Pflaumenholz
Kiefer	Rotes Sandelholz	Ulme
See-Kiefer	Stieleiche	Traubeneiche
Walnuss	Riesen-Lebensbaum	Silber-Ahorn
Papier-Birke	Hainbuche	Silber-Pappel
Zirbelkiefer	Espe	Krieche
Zypresse - rot	Karton	Papier
Faserplatte	Kauramin-Spanplatte	Harte Faserplatte
Textilien		
<b>M3</b>		
Afrormosia	Kautschukbaum	Imbuia
Kokrodua	Niove bidinkala	Tola
Kork	Melamin-Spanplatte	Phenoplaste-Spanplatte
<b>M4</b>		
Beton		

**POLSKI****DREWNO**

<b>M1</b>		
Abachi	Abura	Grusza
Czarna afara	Sosna brazylijska	Buk
Dabema	Heban	Jesion
Pau Amarello	Jesion amerykański	Jesion japoński
Limba	Orzesznik	Ipe
Iroko	Lipa drobnolistna	Orzesznik owłosiony
Niangon	Niove	Okoume
Palisander	Palisander Rio	Buk zwyczajny
Dąb czerwony	Teak	Wierzba
Dąb biały	Cedr	plyta
Agba	Klon	Olcha
Cyprys patagoński	Amarant	Andiroba
Osika	Balsa	Basalocus
	Ebiara	Brzoza
Modrzejec kampechiański	Jałowiec	Buk europejski
Grab	Grab biały	Drewno kamieszowe
Aiele	Kapok	Douka
Daglezja zielona	Dąb	Dąb ostrolistny
Emien	Olcha - czerwona, czarna	Jesion
Brzoza żółta		Izombe
Guanandi	Jarrah	Wiąz
Karri	Kasztanowiec - jadalny, czerwony	Mahoń afrykański
<b>M2</b>		
Wiśnia	Kosipo	Modrzew
Limba	Mahoń	Mahoń wiśniowy
Meleze	Topola	Śliwa
Sosna	Sandałowiec czerwony	Wiąz
Sosna nadmorska	Dąb angielski	Dąb bezszypułkowy
Orzech	Cedr czerwony zachodni	Klon biały
Brzoza biała	Buk biały	Topola biała
Sosna szwajcarska	Topola osika	Śliwa damaszka
Cyprys czerwony	Płyta pilśniowa	Papier
Płyta izolacyjna z włókna drzewnego	Płyta wiórowa - Kauramin	Płyta pilśniowa twarda
Tekstyli		
<b>M3</b>		
Afrormosia	Kauczukowiec	Imbuia
Kokrodua	Niove bidinkala	Tola - czerwona
Korek	Płyta wiórowa melaminowana	Płyta wiórowa z żywicą fenolową
<b>M4</b>		
Beton		

# INGLÊS

## MADEIRA (WOOD)

<b>M1</b>		
Abachi	Abura	Madeira de pereira
Afara preto	Pinho do Paraná	Faia
Madeira de dabema	Ébano	Freixo
Pau amarelo	Freixo - Americano	Freixo - Japonês
Limba	Nogueira	Ipê
Kambala	Limoeiro de folha pequena	Nogueira
Niangon	Menga-Menga	Okoumé
Jacarandá	Jacarandá do Rio	Faia comum
Carvalho vermelho	Teca	Salgueiro
Carvalho branco	Cedro	placa
Agba	Bordo	Amieiro
Cipreste da Patagónia	Purpleheart	Andiroba
Aspen	Balsa	Basralocus
	Ebiara	Bétula
Campeche	Zimbro	Faia - Europeia
Álamo	Álamo branco	Caampeche
Aiele	Paina	Douka
Douglas fir	Carvalho	Azinheiro
Emien	Amieiro - vermelho, preto	Freixo
Bétula amarela		Izombé
Guanandi	Jarrah	Ulmeiro
Karri	Castanheiro - doce, vermelho	Mogno africano
<b>M2</b>		
Cerejeira	Kosipo	Lariço
Limba	Mogno	Cerejeira mogno
Meleze	choupo	Ameixeira
Pinho	Sândalo vermelho	Ulmeiro
Pinho marítimo	Carvalho inglês	Carvalho Durmast
Nogueira	Cedro vermelho ocidental	Bordo branco
Bétula branca	Faia branca	Choupo branco
Pinho Suíço	Aspen comum	Madeira Damson
Cipreste - vermelho	Placa de fibra	Papel
Placa isoladora de fibra de madeira	Painel de partículas Kauramin	Painel de fibras de madeira
Texteis		
<b>M3</b>		
Afrormosia	Árvore da borracha (Seringueira)	Imbuia
Kokrodua	Niove bidinkala	Tola - vermelho
Cortiça	Painel de partículas de melamina	Placa de partículas de resina fenólica
<b>M4</b>		
Cimento		